

# Enduit P.C.S.

Finition grain

---

## Définition :

Plafonnage naturel d'intérieur, perméable et acoustique.

---

## Composition :

Plâtre naturel	14 %
Chaux aérienne	28 %
Sable	58 %

---

## Supports :

L'enduit IsoHemp s'adapte à tous les types de revêtements intérieurs (bloc de chanvre, béton, béton cellulaire, ...)

---

## Travaux préparatoires :

- Avant l'application de l'enduit IsoHemp, débarrasser le support de toute trace de poussière, de suie, de l'enduit précédent, ...
- Nettoyer les vieux joints de pierres : broser avec une brosse dure les joints
- Mettre un treillis où il manque un élément de maçonnerie

---

## Consommation :

8-10 kg / m<sup>2</sup> / cm

---

## Conservation :

Conservation 6 mois dans les sacs d'origine, à l'abri et au sec

---

## Conditionnement :

Sac de 25 kg

---

## Précautions d'emploi :

Lors de la mise en œuvre, la température ambiante doit être comprise entre 5 et 30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sous la pluie, sur support gelé, en cours de dégel ou si il y a un risque de gel dans les 24 heures.

A appliquer à l'abri des courants d'air.

---

## Mise en œuvre :

À la main uniquement, gâcher dans un bac l'enduit P.C.S. dans 6-7 litres d'eau. L'enduit est utilisable directement.

Temps de mise en œuvre : 90 minutes.

IsoHemp S.A.

Rue Grand Champ, 18  
Z.I. de Noville-Les-Bois  
5380 Fernelmont

Tel : 081/39.00.13  
Fax : 081/39.00.14  
Mail : [info@isohemp.com](mailto:info@isohemp.com)

[www.isohemp.be](http://www.isohemp.be)

# Enduit P.C.S.

Finition lisse

---

## Définition :

Plafonnage naturel d'intérieur, perméable et acoustique.

---

## Composition :

Plâtre naturel	20 %
Chaux aérienne	22 %
Sable	58 %

---

## Supports :

L'enduit IsoHemp s'adapte à tous les types de revêtements intérieurs (bloc de chanvre, béton, béton cellulaire, ...)

---

## Travaux préparatoires :

- Avant l'application de l'enduit IsoHemp, débarrasser le support de toute trace de poussière, de suie, de l'enduit précédent, ...
- Nettoyer les vieux joints de pierres : broser avec une brosse dure les joints
- Mettre un treillis où il manque un élément de maçonnerie

---

## Consommation :

8-10 kg / m<sup>2</sup> / cm

---

## Conservation :

Conservation 6 mois dans les sacs d'origine, à l'abri et au sec

---

## Conditionnement :

Sac de 25 kg

---

## Précautions d'emploi :

Lors de la mise en œuvre, la température ambiante doit être comprise entre 5 et 30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sous la pluie, sur support gelé, en cours de dégel ou si il y a un risque de gel dans les 24 heures.

A appliquer à l'abri des courants d'air.

---

## Mise en œuvre :

À la main uniquement, gâcher dans un bac l'enduit P.C.S. dans 6-7 litres d'eau. L'enduit est utilisable directement.

Temps de mise en œuvre : 90 minutes.

IsoHemp S.A.

Rue Grand Champ, 18  
Z.I. de Noville-Les-Bois  
5380 Fernelmont

Tel : 081/39.00.13  
Fax : 081/39.00.14  
Mail : [info@isohemp.com](mailto:info@isohemp.com)

[www.isohemp.be](http://www.isohemp.be)